

ADHEZNÍ MŮSTEK

Kontaktní můstek na hladké I silně savé podklady

TECHNICKÉ ÚDAJE

Doba schnutí: při + 20°C a 60% vlhkosti vzduchu za cca 3 hodiny, odolné vůči otěru.

Aplikace následující vrstvy (lepícího tmelu, omítky...) nejdříve po 12 hodinách.

Teplota při zpracování: nad + 5°C až + 30°C

PODKLAD

Podklad musí být suchý, čistý, zbavený prachu a nečistot, odbedňovacích olejů, vosků a silných mastnot. Všechny podklady musí být pevné, nosné, bez deformací a trhlin. Podklad nesmí být vlhký.

Okolní plochy je potřeba před znečištěním chránit důkladným zakrytím.

VLASTNOSTI

Materiál je připraven k okamžitému použití.

Vysoká přilnavost k hladkým podkladům.

Použití na sádkartonové podklady.

Úprava podkladu před aplikací sádrových nebo vápenosádrových omítek.

Pro vnitřní I venkovní použití

Nevhodný na vlhké podklady.

SPOTŘEBA

Orientační spotřeba je v závislosti na nasákavosti a struktuře povrchu podkladu cca 0,1- 0,15kg/m².

Pro ověření spotřeby je nevhodnější provedení vlastní zkoušky předem, na malé ploše podkladu.

SLOŽENÍ

Organická pojiva, minerální příměsi.

Neobsahuje rozpouštědla.

ZPRACOVÁNÍ

Adhezní můstek je připraven k okamžitému použití. Před aplikací dobře zamíchejte a nanášejte neředěný.

Adhezní můstek nanášejte na podklad válečkem nebo štětcem. Nátěr provádějte v rovnoměrné vrstvě po celé ploše. Asi po cca 3 hodinách, v závislosti na okolních podmínkách, je Adhezní můstek vyschlý a odolný vůči otěru.

Nanášení následné vrstvy (lepícího tmelu, omítky...) nejdříve po 12 hodinách (při 20°C).

Adhezní můstek nemíchejte s jinými produkty (kromě cementu a násl. ředění). Přidávání jakýchkoliv dalších přísad je nepřípustné.

Při zpracování nesmí teplota vzduchu, podkladu nebo zpracovávaných materiálů klesnout pod + 5°C a nebo být vyšší jak + 30°C.

Nanesenou vrstvu Adhezního můstku je potřeba chránit před rychlým vyschnutím, nepříznivými klimatickými podmínkami, vysokými nebo nízkými teplotami, před působením vlhkosti (deště, mlhy, apod.), větru, mrazu a přímého slunečního záření.

Použité nářadí po ukončení prací ihned umyjte čistou vodou.

SKLADOVÁNÍ A BALENÍ

Skladovat v originálním, uzavřeném balení v chladu, bez mrazu. Balení: plastové vědro 5 kg, 15 kg.

Skladovatelnost 12 měsíců od data výroby.

Nespotřebovaný materiál skladujte v originálních dobře uzavřených obal.

OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Zamezte přímému styku s očima. Při potřísnění pokožky umyjte postižené místo dostatečným množstvím vody.

Při potížích vyhledejte lékařské ošetření. Lékaři předložte k nahlédnutí technický a bezpečnostní list.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

POZNÁMKA