

SPÁROVACÍ HMOTA

CHARAKTERISTIKA:

flexibilní hrubozrnná spárovací malta (s pískem) na bázi cementu určená k vyplnění spár obkladů a dlažeb z mramoru, přírodního kamene, ale i keramických a kameninových obkladů a dlažeb pevně přilepených k podkladu.
Pro spáry v šířce od 5 mm do 50 mm. Vhodná na stěny i podlahy v interiéru i exteriéru. Spáry, kde dochází ke styku dlažby se sanitárním zařízením dilatujte pružným silikonovým tmelem. Venkovní plochy je třeba dilatovat po obvodu a v místě dilatací.
Nelze použít v chemicky agresivním prostředí.

SLOŽENÍ:

Křemičitý písek, minerální plnivo, bílý cement a přísady zlepšující zpracovatelské a užité vlastnosti hmoty.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být pevný a nosný, dostatečně vyzrálý, bez výkvětů, zbaven špíny, prachu, olejů, tuků, vosků, zbytků barvy a jiných materiálů, které mohou snížit přilnavost směsi k podkladu. Teplota vzduchu a podkladu: +5°C až +25°C.

ZPRACOVÁNÍ:

Suchou směs vsypte do předepsaného množství vody a důkladně promíchejte (cca 2 min) nízkootáčkovým mísidlem, nechte deset minut odstát a poté opět promíchejte. Během zpracování nedolévat další vodu.

SPÁROVÁNÍ:

Spárovací hmotu nanášejte do spár úhlopříčně k jejich směru gumovou stěrkou. Po cca 10-15 min proveďte očištění měkkou houbou vymytou v čisté vodě a následně vytřít celou plochu do sucha suchým čistým hadrem.
Důležité upozornění: v případě barevných odstínů spárovacích malt může docházet k trvalému obarvení poréznych materiálů. Proto u těchto materiálů provádějte předem zkoušku čištění.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

množství záměsové vody: 0,2 - 0,22 l / kg
zrnitost: 0 - 0,63 mm
doba zpracovatelnosti: min. 1 hodina
pochozí: po cca 4 hodinách

SPOTŘEBA:

Spotřeba spárovací malty je v závislosti na rozměrech obkladů či dlažeb, formátech a typem obkladových prvků, šířce a hloubce spáry.
Orientační spotřeba: 3,8 - 7,8 kg/m²

BALENÍ:

papírové pytle 25 kg s polyethylenovou vložkou (42 pytlů na paletě), papírové sáčky 5 kg s PE vložkou

ZPŮSOB SKLADOVÁNÍ:

Výrobek je nutno skladovat v suchém prostředí a chránit před vlhkem (max. relativní vlhkost vzduchu 75%). Při dodržení skladovacích podmínek je záruční lhůta 6 měsíců od data výroby.

OCHRANA PŘI PRÁCI:

Viz bezpečnostní list.

LIKVIDACE ODPADŮ:

Použité papírové obaly odevzdejte do sběrný druhotných surovin. Folie a nespotřebovaný zbytek směsi uložte na povolenou skládku odpadů. Nespotřebovaný materiál nechte vytvrdnout a uložte na skládku komunálního odpadu na místo určené obcí. Další údaje viz bezpečnostní list výrobku.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Skladujte mimo dosah dětí.